



C²PIN FIX

Het vloeibare C² Pin Fix vermengt zich met het stof dat ontstaat wanneer de betonvloer geschuurd wordt. Hierbij wordt er een zeer duurzame voedingsbodem gecreëerd die automatisch gaatjes en kleine barstjes opvult. C² Pin Fix zorgt voor een uniforme oppervlakte die sneller, gemakkelijker en effectiever gepolijst kan worden. Met de imperfecties opgevuld zal de vloer verharders, beschermende behandelingen en kleuren veel gelijkmatiger opnemen. Verder zal de vloer ook beter te onderhouden zijn omdat de hoekjes en gaatjes waar het vuil zich zou kunnen opstapelen, weggewerkt zijn. Deze gemakkelijk aan te brengen behandeling is sneldrogend en geschikt voor elke vloer die dient geschuurd te worden, van industriële magazijnvloeren tot hoogglans woningvloeren.

VOORDELEN

- Eenvoudige applicatie met een drukspuit.
- Vult automatisch gaatjes en barstjes tijdens het schuren.
- Snelle uithardtijd.
- Kan verdund worden met water om zo tegemoet te komen aan de verschillende werkomstandigheden en materialen.
- Behandelde oppervlaktes zullen sneller en gemakkelijker gepolijst kunnen worden.
- Beschermende behandelingen, kleuren en andere applicaties gaan vlotter en zullen egalier zijn.
- Behandelde vloeren zijn gemakkelijker in onderhoud: het vuil kan zich minder ophopen door het wegwerken van oneffenheden.
- Conform met alle VOC-regels.
- In regel met de milieuwetgeving en de groene normen in de bouw.

BEPERKINGEN

- Niet laten bevriezen.

TECHNISCHE DATA

VORM	Melkwhite vloeistof, milde geur
Soortelijk gewicht	1.01
pH	8.9
Gewicht	3.8kg
Werkzame bestanddelen	n.v.t.
Totaal vaste stoffen	n.v.t.
VOC	100g/L
Vlampunt	>100°C
Vriespunt	0°C
Houdbaarheid	2 jaar in dichte verpakking

BELANGRIJKE INFO

Lees voor gebruik steeds het volledige etiket en de SDS-fiche om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Gebruik gepast veiligheidsmateriaal en doe controles op de werklocatie, zowel gedurende het aanbrengen als na het gebruik.

24-Hour Emergency Information:
INFOTRAC at +1-352-323-3500

VOC-Conformiteit

C² Pin Fix is in regel met de vereisten van de US Milieubeschermingsagentschappen. Contacteer info@cretecolors.be bij vragen over de naleving van de reglementen in andere landen.



VOORBEREIDING

Bescherm mensen, voertuigen, eigendommen, planten en alle oppervlaktes die niet behandeld zullen worden tegen het spatten van het product. Gebruik polyethyleen of een ander kwalitatief beschermend materiaal.

Oppervlakte- en luchttemperatuur

Het dient boven 10°C en onder 32°C te zijn bij het aanbrengen.

Verpakking

3,5 L of 20L

Uitrusting

Breng aan met een drukspuit.

Opslag en bewaren

Bescherm tegen bevriezen. Bewaren op een koele en droge plaats. Verpakking steeds goed afsluiten na gebruik. Het product niet mengen met andere producten. Bij de gepubliceerde houdbaarheidsduur wordt uitgegaan van opslag rechtop van de in de fabriek verzegelde verpakking op een droge plaats. Zorg voor een temperatuur tussen 7-38 °C. Pallets niet dubbel stapelen. Ongebruikt product en de verpakking moeten op correcte wijze afgevoerd worden.

AANBRENGEN

Lees 'Voorbereiding' en de SDS-fiche voor gebruik.

TEST het product ALTIJD op een onopvallende plaats om de geschiktheid, dekkingsgraad en beoogd resultaat te controleren, voordat het product in zijn geheel wordt aangebracht. Test met dezelfde uitrusting, aanbevolen oppervlakte voorbereiding en de juiste techniek van aanbrengen, zoals voor het gehele aanbrengen. Laat het oppervlak goed drogen voor inspectie.

Verdunnen en mixen

Gebruiken zoals aangeleverd. Niet verdunnen of wijzigen, of op een andere manier dan vermeld gebruiken. Goed doorroeren voor gebruik.

Als de diamanten blokkeren, dient de C² Pin Fix verdund te worden met maximaal 50 procent water. Dit kan ook helpen bij beton die zeer warm en droog is.

Algemene dekkingsgraad

Variaties in betonkwaliteit en porositeit hebben invloed op de dekkingsgraad. Test steeds op voorhand. De normale dekkingsgraad is 5 -10m per liter.

Instructies voor het aanbrengen

C² Pin Fix dient aangebracht te worden op het einde van het metaalgebonden schuren.

Test steeds om de beste manier voor de werfcondities te bepalen.

1. Indien de schuurmachine is verbonden met een stofzuiger, verwijder deze. Het verwijderen van de stofzuiger voor het aanbrengen zorgt er voor dat het stof zich vermengt met het product. Op die manier wordt er een gladde, dikke emulsie gecreëerd.
2. Spray de C² Pin Fix onmiddellijk op de schuurbaan van de machine. Spuit de vloer tot maximaal 3 meter voor de schuurder in. Verzadig de vloer, maar let op dat er geen plassen ontstaan.
3. Schuur de vloer tot deze droog is. Zorg er voor dat de schuurmachine de behandelde oppervlaktes heeft geschuurd voordat de C² Pin Fix is opgedroogd..
4. Laat de vloer 2 – 12 uur drogen voor maximaal resultaat.



5. Koppel, indien nodig, de stofzuiger terug aan en ga verder met het schuur- en polijstwerk.

De voorgaande instructies zijn richtlijnen die aangepast kunnen worden door werfcondities en eigen ervaringen.

Droogtijden

Laat de vloer 2 – 12 uur drogen voor maximaal resultaat. Langere droogtijden zijn aangeraden.

Reiniging

Reinig materiaal en gereedschappen met water en zeep.

BEST PRACTICES

Breng C² Pin Fix aan op het einde van het metaalgebonden schuurproces, of in het begin van het kunststofgebonden schuurproces. Altijd aanbrengen VOOR het polijsten of het verharden en verdichten van de vloer.

Aanbrengen op de vloer voor de schuurder, werk met een lage drukspuit. Uitspreiden met een zachte borstel. Verzadig de vloer, maar laat de C² Pin Fix niet ophopen of drogen.

Schuren tot de vloer droog is. Controleer dat de vloer waar de schuurder is overgegaan, droog is voordat er verder gegaan wordt. Als de vloer zwarte vlekken begint te vertonen, is er te veel product aangebracht. Dit kan gecorrigeerd worden door zuiver water te sprayen met een lage drukspuit en het overtollige product weg te schuren.

Controleer of de C² Pin Fix alle gaatjes en barstjes egaal opvult. Controleer ook of de diamanten niet blokkeren door oververzadiging. Los dit op door C² Pin Fix te verdunnen met zuiver water. Verdun C² Pin Fix met maximaal 50% water. Het verdunnen kan ook een positief effect hebben wanneer de beton erg warm en droog is.



GARANTIE

De informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op onze research en de research van anderen en zijn accuraat bevonden. Ondanks dit kan er geen garantie over de accuraatheid gegeven worden. Dit omdat we geen invloed hebben op het aanbrengen van het product en niet kunnen anticiperen op elke variatie in ondergrond, omstandigheden en de gebruikte methodes. De kopers dienen hun eigen tests te doen om de geschiktheid van het product te bepalen. Crete Colors International garandeert dat dit product in perfecte staat is. Waar wettelijk toegelaten, geeft Crete Colors International geen andere impliciete of expliciete garanties betreffende dit product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De koper is verantwoordelijk om zijn eigen tests te doen om op die manier de geschiktheid van het product te onderzoeken. Crete Colors International's aansprakelijkheid valt weg in alle gevallen waar het product wordt gebruikt om specifieke gebieden te behandelen waar foute producten zijn geplaatst. Aanvaarding en gebruik van dit product ontslaat Crete Colors van alle aansprakelijkheid van welke soort dan ook, inclusief aansprakelijkheid voor incidentele en daaruit volgende schade, ongeacht de oorzaak. Deze garantie mag niet aangepast of uitgebreid worden door vertegenwoordigers van Crete Colors International, noch door zijn verdelers of verkopers.

KLANTENSERVICE

Er is steeds personeel beschikbaar voor product-, omgevings- en veiligheidsassistentie, zonder verplichtingen. E-mail naar sales@cretecolors.com voor technische ondersteuning. Getrainde vertegenwoordigers zijn gevestigd in verschillende landen over heel de wereld. Contacteer ons of bezoek onze website voor de gegevens van de vertegenwoordiger in uw regio.